



### Productos WALLTITE® Utilizando Agentes de Soplado HFO

SE RECOMIENDA LLENAR UN REPORTE DIARIO DE CONTROL DE CALIDAD Y UNA FICHA DE AISLAMIENTO PARA CADA PROYECTO.

Producto y Propiedad/ Guía	WALLTITE® LWP	Productos con Mayor Espesor
		WALLTITE® Max
<b>ESPESOR POR CAPA INDIVIDUAL</b> (pulgadas máximas o espesor permitido)	2"	4"
<b>TIEMPO DE ENFRIAMIENTO</b> (tiempo de espera entre capas)	10 minutos por pulgada	Más de 3.5" (Permitir 10 minutos por pulgada entre capas cuando capas de más de 3.5" son instaladas)
<b>ESPESOR DE CAPAS CONSECUTIVAS (ESPESOR MÁXIMO EN APLICACIÓN DE CAPAS CONSECUTIVAS)</b>	NA	3.5" + 3.5" (No es necesario enfriar para dos capas consecutivas de hasta 3.5" cada una. Permite enfriar a más de 7" en total)
<b>RENDIMIENTO</b> (aprox. pies tablares por set)	4,500-5,100	4,500-6,000
<b>VALOR R</b> por pulgada hasta 3.5" (3.5" o menos)	R-6.9	R-7.4
<b>VALOR R</b> por pulgada, arriba de 3.5" (más de 3.5")	R-7.1	R-7.1
<b>TEMPERATURAS MÍNIMAS DE SUSTRATO (usar métodos de aplicación para temperaturas bajas cuando sea requerido) - Tambores deben estar a 70°F antes de aplicar material</b>		
<b>Sustratos Normales</b> (Madera, a base de madera)	30°-120°F	20°-120°F
<b>Materiales Que Disipan el Calor</b> (Metal/concreto)	40°-120°F	30°-120°F
<b>TEMPERATURAS DE PROCESAMIENTO – CALENTADORES A/B, TEMPERATURA DE MANGUERA (Ajuste en incrementos +/- 3°F)</b>		
<b>CLIMAS FRIOS</b> 	115°-130°F	115°-130°F
<b>CLIMAS CÁLIDOS</b> 	110°-125°F	110°-125°F
<b>PRESIÓN DE PROPORCIONADOR ESTÁTICO</b>		
<b>Presión del proporcionador (con gatillo oprimido / rociando)</b>	1150-1450 psi (900-1200 psi)	1150-1450 psi (900-1200 psi)
<b>REACTIVIDAD (Rango de Temp. Ambiente)</b>	W (30°-65°F)	W (20°-40°F)
	R (60°-120°F)	R (32°-120°F)
<b>CADUCIDAD DE RESINA</b> *Ver Ficha Técnica	6 MESES	6 MESES
<b>CADUCIDAD DE ISOCIANATO</b>	12 MESES	

Referirse a Guías de Aplicación para más detalles.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para información más detallada, contactar a nuestro equipo de apoyo técnico.  
Llamada Gratuita: 1-800-706-0712, Opción 2  
Correo Electrónico: [spf.techsales@basf.com](mailto:spf.techsales@basf.com)  
Página Web: <https://spf.basf.com/>  
Recursos Técnicos: [Contractor Resource Center](#)

WALLTITE® es una marca registrada de la Corporación BASF.

